

TVT PTFE

Tissu de verre PTFE adhésif et non adhésif

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont les valeurs moyennes de notre production.

TISSU DE VERRE PTFE NON ADHESIF ET ADHESIF

Réf* Non adhésif	Réf* adhésif	Coef de frottement	Poids G/m2	% PTFE	Ep. En mm*	Résist Diélect Kv	Résist à la rupture	Résist à la température
		ASTM D1894	NF EN ISO2286.2		NF EN ISO 2286.2	NF EN 60243.1		
AP 076	AP 076 AD	0.08 à 0.10	130	Entre 58 et 62%	0.076	2.1	10 kg/cm	-150 + 260 °C
AP 127	AP 127 AD		250	Entre 58 et 62%	0.127	3.7	20 kg/cm	
AP152	AP152 AD		290	Entre 60 et 65%	0.152	5.0	20 kg/cm	
AP254	AP254 AD		470	Entre 58 et 62%	0.257	4.9	40 kg/cm	
AP 355	AP 355 AD		630	Entre 50et 55%	0.355	5.1	60 kg/cm	

*Epaisseur standard, existe également en épaisseur intermédiaire.

Rouleau en largeur standard de 1 ml.

Découpe largeur à la demande au format ou en rouleau de 30 ml.

Compatible alimentaire : certificat FDA (US) et règlement 1935/2004 CE (CEE) Existe également en anti statique, qualité supérieure.

Approflon. Janvier 2021

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables de l'emploi défectueux de nos produits, ni des conséquences de leur emploi à un autre usage que celui auquel ils sont normalement destinés. La garantie visée par l'article 1641 du Code Civil, est de ce fait, expressément écartée par les parties.